

Blød paragummi/naturgummi / Soft para rubber

Rød naturgummiplade. Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Red natural rubber sheet, very soft. Highly elastic, good friction.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.401-2	2	1.400	10.000	0
38.401-3	3	1.400	10.000	0
38.401-4	4	1.400	10.000	0
38.401-5	5	1.400	10.000	0
38.401-6	6	1.400	10.000	0
38.401-10	10	1.400	10.000	0
38.401-15	15	14.000	5.000	0
38.401-20	20	14.000	5.000	0

Data	
Gummi / Rubber	Natur
Farve / Color	Rød / Red
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	40
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,25
Forlængelse / Elongation - %	550
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +90
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	18

EPDM Gummi Sort / Black

Sort EPDM gummi, meget god ozon- og vejrbestandighed.

God temperaturbestandighed.

Black EPDM rubber with high resistance to ozon and climate. Very resistant to cold and hot applications.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.402-0,5	0,5	1.200	10.000	0
38.402-1X	1	1.400	20.000	0
38.402-2X	2	1.400	10.000	0
38.402-3X	3	1.400	10.000	0
38.402-4X	4	1.400	10.000	0
38.402-5X	5	1.400	10.000	0

Data	
Gummi / Rubber	EPDM
Farve / Color	Sort / Black
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,30
Forlængelse / Elongation - %	300
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-40 +100
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	6 - 7

CR / Chloroprene Sort / Black

Sort CR gummiplade god vejr/vind- og ozonbestandighed, egnet hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

Black CR rubber plate, good climate resistance, used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistance.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.403-2	2	1.400	20.000	0
38.403-3	3	1.400	20.000	0
38.403-4	4	1.400	20.000	0
38.403-5	5	1.400	10.000	0
38.403-6	6	1.400	10.000	0
38.403-8	8	1.400	10.000	0

Data	
Gummi / Rubber	CR
Farve / Color	Sort / Black
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	65
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,55
Forlængelse / Elongation - %	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-40 +90
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5